VOICI

VELOCITY[MC]

URÉTHANES ET APPRÊTS NOVATEURS ET FIABLES
CONÇUS POUR LES INSTALLATEURS, PAR DES INSTALLATEURS[MC]

APPRÊTS VELOCITY

SIMPLIFIENT LE PROCESSUS DE LIAISON

VELOCITY247

- Apprêt d'obscurcissement en une étape.
- Peut être utilisé sur la vitre, les racloirs, le métal nu, les surfaces peintes, l'uréthane coupé.
- 4 à 6 minutes de temps d'évaporation.
- Assure une bonne liaison chimique entre l'adhésif et la plupart des surfaces.

VELOCITY CR-007

SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE LA CONTAMINATION

CR-007-A

- Formulé pour les contaminants environnementaux.
- Cible les empreintes digitales, le pollen, la saleté, les fientes d'oiseaux, la sève des arbres et plus encore.
- Utilisé avec CR-007-B, prépare la surface pour l'application de l'apprêt.

CR-007-B

- Formulé pour les contaminants industriels.
- Élimine efficacement la graisse, l'huile, l'uréthane léger et plus encore.
- Utilisé avec CR-007-A, il fournit une surface sans résidus.

CR-007-X

- Pâte très résistante pour éliminer la saleté extrême.
- Terminer avec CR-007-A et CR-007-B pour une élimination compète de la contamination.

ADHÉSIFS POUR VITRES D'AUTOMOBILE VELOCITY

TESTÉS SUR LE TERRAIN, APPROUVÉS PAR LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE ET LES INSTALLATEURS

VELOCITY30

- Cartouches de 310 ml et emballage en aluminium de 600 ml.
- Adhésif pour vitres d'automobile à module élevé et à faible conduction.

VELOCITY60

- Cartouches de 310 ml et emballage en aluminium de 600 ml.
- Adhésif pour vitres d'automobile à module élevé et à faible conduction.

VELOCITYPROV+

- Ne nécessite aucun apprêt sur la vitre et la fritte céramique.
- Formule à haute viscosité convenant aux grands pare-brise.
- Offert en emballages en aluminium de 600 ml et en cartouches de 310 ml.

SRP VELOCITY

POUR LES INSTALLATEURS, PAR DES INSTALLTEURS[MC]

SRP fait partie du Réseau Fix, qui est l'un des plus grands fournisseurs de services de l'après-marché automobile au monde, avec plus de 1 300 unités corporatives, franchisés et filiales de service pour vitre d'automobile dans plus de 30 pays. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie de la réparation et du remplacement de vitres d'automobile, SRP Velocity offre des solutions uniques - des produits conçus spécifiquement pour les installateurs, par des installateurs.

PROPRIÉTÉS DES ADHÉSIFS SRP[MD] VELOCITY[MC]

	VELOCITY30	VELOCITY60	VELOCITYPROV+
TEMPS DE TRAVAIL	< 15 MINUTES	< 15 MINUTES	< 20 MINUTES
PLEIN DURCISSEMENT EN 24 HEURES	> 3MM	> 3MM	> 3MM
INDICE DE DURETÉ SHORE A	~ 60	~ 58	~ 60
RÉSISTANCE AU TRACTION (DURCISSEMENT COMPLET)	1600 LB/PO^2	1 450 LB/PO^2	1 450 LB/PO^2
RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT PAR TRACTION (DURCISSEMENT COMPLET)	> 725 LB/PO^2	> 725 LB/PO^2	> 580 LB/PO^2
MODULE UNIVERSEL	OUI	OUI	OUI
FAIBLE CONDUCTEUR	OUI	OUI	OUI
SANS APPRÊT SUR LA VITRE	NON	NON	OUI
EMBALLAGE	CARTOUCHE DE 310ML 600ML EN ALUMINIUM	CARTOUCHE DE 310ML 600ML EN ALUMINIUM	CARTOUCHE DE 310ML 600ML EN ALUMINIUM
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°F - 140°F (-17°C - 60°C)	0°F - 140°F (-17°C - 60°C)	20°F - 120°F (-6°C - 49°C)

PROPRIÉTÉS DE L'APPRÊT SRP[MD] VELOCITY[MC]

	VELOCITY247
USAGE	APPRÊT OCCULTANT TOUT-EN-UN
COULEUR DU BOUCHON	NOIR
UTILISÉ AVEC	TOUS LES ADHÉSIFS SRP
TEMPS ÉCLAIR	4 À 6 MINUTES
TEMPS ACTIF	8 HEURES
TAILLE DE LA BOUTEILLE	100ML
DURÉE DE CONSERVATION	14 JOURS
TEMPÉRATURES DE STOCKAGES IDÉALES**	60°F-80°F (16°C-27°C)
TEMPÉRATURES AMBIANTES DE TRAVAIL	40°F-120°F (4°C-60°C)

*En fonction de la température. **Veuillez consulter le manuel d'installation SRP Velocity pour plus de détails.

SRP®
650 Pelham Blvd., Suite 100 • St. Paul, MN 55114
(800) 728-1817 • www.srpproducts.com
Le logo de SRP est une marque déposée de Mondofix, Inc., utilisée sous licence.
VELOCITY est une marque de commerce de Mondofix, Inc., utilisée sous licence. © MONDOFIX, INC. 2025

SRP_Literature_Velocity_FR_20250220